

# Systemdatenblatt

## ABAKUS HOLZWOLLE-DÄMMPLATTE

### WW C/2 MW 035 A2-s1,d0

Nichtbrennbare, zementgebundene Holzwolle-Dämmplatte nach DIN EN 13168 als 2-Schichtplatte mit Mineralwolle in WLF 035\*

#### Anwendung:

Nachträgliche Montage im Decken- und Wandbereich von Kellerräumen, Klein-, Mittel- und Großgaragen mit Anforderungen an erhöhten Brandschutz

Dicke [mm]	m <sup>2</sup> / Palette	Wärmedurchlasswiderstand R
50	48,00	1,34
60	38,40	1,62
75	31,20	2,06
100	24,00	2,76
125	19,20	3,48
150	16,80	4,19
160	14,40	4,48
175	14,40	4,90

andere Dicken auf Anfrage

Format:	Kantenausbildung:	Optionen / Aufpreise:
1000 x 600 mm	stumpf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• superfeine Holzwollestruktur</li> <li>• Sichtseite weiß gespritzt nach RAL 9010</li> <li>• allseitige Fase</li> <li>• Weißzement</li> </ul>
Die Lieferung erfolgt auf Einwegpaletten.		

Baustoffklasse: A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1  
 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-23.15-1994

#### Verarbeitung:

Wand:	mechanische Befestigung mittels ABAKUS Befestigungsmitteln zur nachträglichen Montage
Decke:	mechanische Befestigung mittels ABAKUS Befestigungsmittel zur nachträglichen Montage

#### Systemzubehör:

- Metalldübel verzinkt / Edelstahl Systemdübel
- diverse Schraubtypen
- Holzwolle-Deckstreifen als Kantenverschluss
- Schnittkantenprofil

#### Verlegeempfehlung:

detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserer Verlegeempfehlung

- Nr. 2 - Nachträgliche Direktmontage

Diese stehen Ihnen unter [www.abakus-technologie.de](http://www.abakus-technologie.de) im Download-Center zur Verfügung.

\*) Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit